

DESCRIÇÃO

O **DURALINE REPAIR 50/51T** é uma resina de alta viscosidade, à base de Metil Metacrilato, flexível, resistente à impactos e baixas temperaturas.

PRINCIPAIS USOS E APLICAÇÕES

O **DURALINE REPAIR 50/51T** foi desenvolvido exclusivamente como argamassa para reparos em pisos de concreto em baixas temperaturas, como em câmaras frias.

VANTAGENS

O **DURALINE REPAIR 50/51T** oferece ao revestimento as seguintes propriedades:

- Bom nivelamento
- Elasticidade
- Impermeabilidade

EMBALAGEM

Latas com 4 Kg

Consumo médio sugerido:

Vide guia de aplicação

ETAPAS DE APLICAÇÃO

Vide guia de aplicação

PROPRIEDADES DO PRODUTO

DURALINE REPAIR 50 (Resina)

Aspecto	Líquido ligeiramente turvo
Viscosidade	669 a 1003 mPas (DIN 53 018, Brookfiel DV-II, sp 2/12 rpm)
Densidade (20°C)	0,98 g/cm ³ (DIN 51757)
Temperatura máxima de reação	85°C à 125°C
Gel Time	16 à 23 minutos (30 g Duraline 526 + 0,3 g BPO 50%)
Flash Point	10°C (MMA, DIN 51755)
Shelf Live	12 meses

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **THINER A**, evitando o contato direto com o solvente, pois o mesmo causa irritações, utilizando, luvas, máscara para gases orgânicos e óculos de proteção.

A utilização do **THINER A** é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e danos que prejudicará utilizações futuras.

MAIS INFORMAÇÕES

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br