

## DESCRIÇÃO

O **DURALINE REPAIR COLOR** é uma resina a base de Metil Metacrilato de baixa viscosidade e bi componente.

## PRINCIPAIS USOS E APLICAÇÕES

O **DURALINE REPAIR COLOR** foi exclusivamente desenvolvido como argamassa para reparos em concreto e pisos cimentícios, tanto em áreas internas como áreas externas.

## VANTAGENS

O **DURALINE REPAIR COLOR** oferece ao revestimento as seguintes propriedades:

- Bom nivelamento
- Resistência mecânica

## EMBALAGEM

Latas com 5 Kg

### Consumo médio sugerido:

Vide guia de aplicação

## ETAPAS DE APLICAÇÃO

Vide guia de aplicação

## PROPRIEDADES DO PRODUTO

### DURALINE REPAIR 50 (Resina)

Aspecto	Líquido ligeiramente turvo
Viscosidade	170 a 250 mPas (DIN 53 018, Brookfiel DV-II, sp 2/12 rpm)
Densidade (20°C)	0,96 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)
Temperatura máxima de reação	95°C à 125°C
Gel Time	18 à 26 minutos (45g Duraline Repair Color + 0,9g BPO 50%)
Flash Point	10°C (MMA, DIN 51755)
Shelf Live	12 meses

## CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos.

**RM Revestimentos**  
Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

**Contato**  
Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

**NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **THINER A**, evitando o contato direto com o solvente, pois o mesmo causa irritações, utilizando, luvas, máscara para gases orgânicos e óculos de proteção.

A utilização do **THINER A** é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e danos que prejudicará utilizações futuras.

### **MAIS INFORMAÇÕES**

---

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

**RM Revestimentos**  
Av. Humberto de Alencar  
Castelo Branco, 1.260  
09850-300 – SBC / SP

**Contato**  
Tel: 11 2164 4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)