

DESCRIÇÃO

UREFLEX MEMBRANA é uma membrana poliuretano aromático, bi-componente e isento de solventes, à base de resina vegetal e aditivado com peneira molecular e aditivos específicos com excelente elasticidade e estabilidade físico-química. Ureflex Membrana foi desenvolvida para absorver e minimizar a movimentação entre o Ureflex Primer e o Ureflex Acabamento (ST ou HV).

Ureflex Membrana possui excelente aderência e afinidade entre as camadas do sistema Ureflex, garantindo uma excelente performance no sistema como um todo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólidos por peso	100,00%
Densidade (Parte A+B)	1,10 g/cm ³
Viscosidade (Parte A+B)	600 a 700 Cps
Pot Life (25 °C)	20 a 30 min
Tempo de secagem ao toque	60 min a 90 min
Dureza (Após 72 horas)	60 - 90 (Shore A Durômetro)
Resistência a abrasão	< 1,0%
Resistência a tração	Mínimo 2,0 MPa
Força de aderência	Mínimo 0,3 MPa
Alongamento de ruptura	Mínimo 50%
Absorção de Água	0,0%
Resistência ao rasgo	Mínimo 2,0 KN/m
Liberação de vapores	Isento

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

UREFLEX MEMBRANA – A = 3,500 kg

UREFLEX MEMBRANA – B = 1,650 kg

CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 0,300 – 0,400 kg/m²

Rendimento: 13 a 17 m² por kit/demão

TEMPO DE CURA**Prazos para liberação de uso**

Utilização de Área	Mín. 6 horas
--------------------	--------------

(para a próxima camada)

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15 °C e 25 °C, em uma área isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br