

## DESCRIÇÃO

DURALINE RL é um sistema a base de resina Metilmetacrilato, bi-componente que possui características como boa resiliência do filme aplicado, bem como coeficiente de atrito e aspecto rugoso, sendo indicado para áreas com alto volume de tráfego.

O produto possui excelente estabilidade de cor, excelente nível de rugosidade, estabilidade térmica, baixo VOC (livre de solventes), rápido endurecimento e conseqüentemente rápida liberação para o retorno às atividades após sua aplicação.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólidos por peso	100,00%
Densidade	1,550 a 1,600 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	3000 a 4000 Cps
Pot Life (25 °C)	10 a 16 min
No-Pickup Time	60 min
Shelf Life	12 meses
Absorção de Água	0,0%
Liberação de vapores	Isento

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

## EMBALAGENS DOS PRODUTOS

DURALINE RL – 4,000 Kg  
DURALINE RL – 22,000 Kg  
DURALINE (BPO) – 0,500 Kg

## CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 1,000 kg/m<sup>2</sup>  
Rendimento para embalagem de 4,000 Kg:  
4,0 m<sup>2</sup> / embalagem.

Rendimento para embalagem de 22,000 kg:  
22,0 m<sup>2</sup> / embalagem.

## TEMPO DE CURA

### Prazos para liberação de uso

Utilização de Área	Mín. 1 hora
--------------------	-------------

## ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

## PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

## NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

### NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

**Miaki Revestimentos**  
Rua Atenas, 369  
Chácara Guanabara  
Guararema/SP  
08900-000

**Contato**  
Tel: 11 2164-4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)