

DESCRIÇÃO

FIBERSYSTEM 477 é um sistema de revestimento éster vinílico base Novolac, de última geração, aplicado a uma espessura nominal de 120 mils / 3,0 mm. A aplicação de primer, mortiar, manta de vidro saturada em resina e acabamento, proporciona um revestimento com resistência a trincas estáticas, tráfego de equipamentos com rodas de borracha (ocasionais), tráfego de pedestres, choque térmico e ciclo térmico. O sistema **FIBERSYSTEM 477** possui excelente resistência a uma série de produtos químicos, incluindo ácidos orgânicos fortes, álcalis, solventes e ácidos inorgânicos de moderados a fortes, em temperaturas elevadas.

USOS E APLICAÇÕES

- Áreas de contenção secundária;
- Áreas de tanques;
- Canaletas de concreto;
- Bases e pedestais de bombas;
- Áreas de neutralização;
- Pisos de processos.

VANTAGENS DO PRODUTO

- Excelente resistência química a ácidos, álcalis e solventes;
- Mortar proporciona maior resistência a mecânica ao sistema;
- Manta de vidro saturada em resina éster vinílica auxilia na resistência a rachaduras;
- Acabamento formulado com cargas minerais, que aumentam a impermeabilidade do sistema.

RESISTÊNCIA QUÍMICA

FIBERSYSTEM 477 é formulado para resistir a uma ampla variedade de produtos químicos. Por favor, consulte o guia de resistência química da série 400, que lista as recomendações e concentrações dos agentes químicos e suas respectivas temperaturas de trabalho.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema **FIBERSYSTEM 477** é fornecido em kits combinados em embalagens devidamente dosadas para assegurar a ótima qualidade do revestimento. O sistema é composto por:

FIBERSYSTEM EV PRIMER 400 – A – 3,500 kg
PERÓXIDO DE MEK – 1,000 kg e 5,000 kg

FIBERSYSTEM EV MORTAR 400 – A – 3,500 kg
PERÓXIDO DE MEK – 1,000 kg e 5,000 kg
FIBERSYSTEM EV MORTAR 477 – C – 15,400 kg

MANTA DE VIDRO 300 GR/M²

FIBERSYSTEM EV SATURANTE 400 – A – 3,500 kg
PERÓXIDO DE MEK – 1,000 kg e 5,000 kg

FIBERSYSTEM EV 401 – A – 3,500 kg
PERÓXIDO DE MEK – 1,000 kg e 5,000 kg

FIBERSYSTEM MORTAR VERTICAL – C = 0,180 KG

O **FIBERSYSTEM MORTAR VERTICAL** deve ser utilizado para complementar o kit de MORTAR, somente nas áreas verticais, a fim de proporcionar aplicação vertical, sem que ocorra escorrimento da massa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Resistência a Compressão (ASTM C-579)	10.000 psi (704 kgf/cm ²)
Resistência a Tração (ASTM D-307)	3.000 psi (211 kgf/cm ²)
Resistência a Flexão (ASTM C-580)	12.000 psi (843 kgf/cm ²)
Dureza (Durômetro Shore D) (ASTM D-2240)	85 - 90
Força de ancoragem (ASTM D-4541)	> 400 psi (28 kgf/cm ²) (100% falha do concreto)
Resistência a abrasão (ASTM D-4060, CS-17)	0,07 gr (máximo)
Coefficiente linear de expansão térmica (ASTM C-531)	2.2 x 10 ⁻⁵ in./in.°C
Cor	Cinza

Nota: As propriedades físicas acima foram obtidas de acordo com os padrões referenciados. Amostras ensaiadas a partir do sistema atual, foram utilizadas nos testes.

CONSUMO

FIBERSYSTEM EV PRIMER 400 (A+B)

0,250 – 0,350 kg/m²

FIBERSYSTEM EV MORTAR 400 (A+B+C)

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

7,000 – 8,000 kg/m²

MANTA DE VIDRO 300 GR/M²

0,300 – 0,330 kg/m²

FIBERSYSTEM EV SATURANTE 400 (A+B)

0,800 – 0,900 kg/m²

FIBERSYSTEM EV 401

0,600 – 0,800 kg/m²

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados nos recipientes originais (e lacrados) em local adequado, o prazo de validade é de 4 meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

O preparo adequado do substrato é fundamental para garantir a perfeita ancoragem do sistema.

O substrato deve estar limpo, seco e livre de cera, óleo, gordura, sujeira, materiais soltos ou estranhos. Partículas de cimento soltas e não aderidas, devem ser removidas por meios mecânicos, isto é, jateamento abrasivo ou escarificação efetuada através de politrizes, lixadeiras ou enceradeiras com discos abrasivos. Outros contaminantes devem ser removidos com a utilização de produtos de limpeza apropriados da Linha Procleaner e enxaguar com água limpa. A superfície deve mostrar porosidade aberta por toda parte e ter uma textura rugosa, a fim de garantir a absorção adequada do primer. Para recomendações adicionais, informações sobre o preparo do substrato, por favor entrar em contato com o Departamento técnico Miaki.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO

Antes de misturar e aplicar qualquer um dos produtos, certificar se as condições ambientais são apropriadas para

aplicação. Para melhores condições de trabalho, a temperatura do substrato deve estar entre 15°C e 27°C.

Medir a temperatura da superfície com um termômetro infravermelho. As áreas demasiadamente frias devem ter a temperatura equalizada, para que fique acima de 15 °C. Isso permitirá que os produtos atinjam a cura apropriada. Além disso, um substrato frio aumenta significativamente a viscosidade dos produtos, dificultando sua aplicação. Áreas sob luz solar direta devem ser protegidas da ação direta do sol, ou serem trabalhadas durante a noite. Um substrato morno (15°C a 27°C) ajuda na trabalhabilidade do material; no entanto, um substrato quente (27°C a 37°C) ou um substrato com incidência direta do sol reduzirá o pot life do material, podendo causar transtornos, como o aparecimento de bolhas.

GUIA DE APLICAÇÃO

FIBERSYSTEM EV PRIMER 400

Aspirar a superfície e certificar-se que o substrato está seco. O uso de Primer é necessário em todas as aplicações do **FIBERSYSTEM 477**. Isso garante o máximo desempenho do produto.

Nota: O Primer não pode estar seco durante a aplicação do morteiro.

FIBERSYSTEM EV MORTAR 400

Após o primer ter sido aplicado e ainda estar em processo de cura, pré-misturar a Parte A e o peróxido de mek num balde. Utilizar misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) e misturar por 1 minuto. Em seguida, adicionar gradualmente a Parte C do morteiro enquanto mistura, por 2 minutos adicionais. A mistura estará completa quando não houver grumos. Despejar o material no substrato de maneira uniforme e espalhar com uma desempenadeira, obtendo-se a espessura de 2,5mm. O material deverá apresentar um acabamento uniforme. Utilizar um

rolo de lã para uniformizar a massa e para que uma camada de resina aflore para a superfície, afim de absorver a manta de vidro.

MANTA DE VIDRO

Coloque a manta de vidro no mortor imediatamente após sua aplicação. Isso é importante para que se obtenha a máxima umectação da manta de vidro. Pressione a manta sobre o mortor, com um rolete metálico apropriado para uso em laminações, até que a manta fique totalmente uniforme, sem estrias e sem bolhas de ar.

FIBERSYSTEM EV SATURANTE 400

Misturar a Parte A do FIBERSYSTEM EV SATURANTE 400 e a respectiva quantidade de peróxido de mek num balde. Utilizar misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) e misturar por 1 minuto. Despejar o material sobre a manta de vidro de maneira uniforme e espalhar com auxílio de rolo de lã de pelo médio (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação). O FIBERSYSTEM EV SATURANTE 400 deve ser aplicado com uniformidade, sem empoçamentos, afim de que a manta de vidro possa apresentar máxima uniformidade em sua aplicação.

FIBERSYSTEM EV 401 (1ªCAMADA)

Após a camada de manta de vidro e saturante, estiver devidamente curada, efetuar levemente um lixamento, principalmente nas áreas onde existirem protuberâncias. Aspirar a área por completo. Misturar a Parte A do Fibersystem Ev 401 e a respectiva quantidade de peróxido de mek em um balde, em seguida um misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) deve ser utilizado na mistura que deve ser por feita por 1 minuto. Colocar o material sobre a camada de manta de vidro saturada e espalhar cuidadosamente com desempenadeira ou rodo de borracha. A aplicação deve ser regularizada com o auxílio de rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação). Para superfícies verticais,

despejar o material em bandejas para pintura ou despejar por igual ao longo da base da parede, e efetuar a aplicação com rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação).

FIBERSYSTEM EV 401 (2ªCAMADA)

Após a primeira camada de acabamento estar devidamente curada, efetuar levemente um lixamento, principalmente nas áreas onde existirem protuberâncias. Aspirar a área por completo. Misturar a Parte A e o peróxido de mek em um balde, em seguida um misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) deve ser utilizado na mistura que deve ser por feita por 1 minuto. Colocar o material na superfície e espalhar cuidadosamente com desempenadeira ou rodo de borracha. A aplicação deve ser regularizada com o auxílio de rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação). Para superfícies verticais, despejar o material em bandejas para pintura ou despejar por igual ao longo da base da parede, e efetuar a aplicação com rolo de lã.

TEMPO DE CURA

A superfície do **FIBERSYSTEM 477** estará livre de tack em torno de 6 horas a 25°C. A área revestida pode ser disponibilizada para operação, após 24 horas a 25°C. As características físicas do material são alcançadas em 7 dias.

RECOMENDAÇÕES

- Aplicar somente em substratos limpos, sólidos, secos e adequadamente preparados.
- As temperaturas indicadas devem ser respeitadas, a fim de garantir aplicação perfeita e com tempo de cura entre as camadas dentro das especificações técnicas.
- Os tempos de aplicação e cura dependem de condições ambientais. Por favor, consulte o Departamento

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Técnico se as condições não estiverem dentro das diretrizes recomendadas.

que serão entregues sempre que solicitadas.

PRECAUÇÕES

O uso de Procleaner TA é recomendado para a limpeza de ferramentas utilizadas nas aplicações. Usar este produto apenas em estrita conformidade com os procedimentos de segurança recomendados pelo fabricante. O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informações Sobre Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico.

Informações mais abrangentes sobre resistência química, estão disponíveis no guia de resistência química.

NOTA LEGAL

As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos,

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br