

## DESCRIÇÃO

**FIBERSYSTEM 880** é um sistema de revestimento éster vinílico altamente reticulado, aplicado a uma espessura nominal de 140 mils / 3,5 mm. O sistema é composto de primer, camada base (composta de resina éster vinílica e cargas minerais, cuja função é aproximar o coeficiente de dilatação térmica do substrato ao revestimento), uma camada de tecido de 600 gr/m<sup>2</sup>, uma camada de manta de 450 gr/m<sup>2</sup>, uma camada de véu sintético de 33 gr/m<sup>2</sup>, todas saturadas com resina anticorrosiva éster vinílica e acabamento com resina parafinada, colorida, com flakeglass, proporcionando um revestimento com excelentes propriedades e resistência ao ciclo térmico, rachaduras ou trincas estáticas; Totalmente impermeável, é indicado para áreas de equipamentos (novos ou em manutenção), expostos aos ambientes químicos mais severos, tais como tanques de armazenagem, vasos de pressão, decantadores, filtros, dentre outros. O sistema **FIBERSYSTEM 880** tem excelente resistência a uma série de produtos químicos, incluindo ácidos orgânicos fortes, álcalis, solventes e ácidos inorgânicos de moderados a fortes.

## USOS E APLICAÇÕES

- Áreas de contenção secundária;
- Tanques de armazenagem;
- Áreas de tanques;
- Canaletas de concreto;
- Bases de bombas;
- Bases e pedestais de bombas;
- Áreas de neutralização;
- Pisos de processos.

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Excelente resistência química a ácidos, álcalis e solventes;
- Primer éster vinílico proporciona excelente aderência e resistência química;
- Mortar proporciona maior resistência a mecânica ao sistema, além de

equalizar o coeficiente de dilatação do concreto com o restante do sistema;

- Tecido de vidro de 600 gr/m<sup>2</sup> saturada com resina éster vinílica, garante uma excepcional resistência à tração do sistema;
- Manta de vidro de 450 gr/m<sup>2</sup> saturada em resina éster vinílica auxilia na resistência a rachaduras, além de proteger o sistema como um todo;
- Véu de poliéster de 33 gr/m<sup>2</sup> saturado em resina éster vinílica proporciona maior impermeabilidade ao sistema;
- Acabamento parafinado colorido com flakeglass, que aumenta a proteção do sistema.

## RESISTÊNCIA QUÍMICA

**FIBERSYSTEM 880** é formulado para resistir a uma ampla variedade de produtos químicos. Por favor, consulte o guia de resistência química da série 800, para verificar as recomendações e concentrações dos agentes químicos e suas respectivas temperaturas de trabalho.

## EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema **FIBERSYSTEM 880** é fornecido em kits combinados em embalagens devidamente dosadas para assegurar a ótima qualidade do revestimento. O sistema é composto por:

FIBERSYSTEM EV PRIMER 800 – A:  
Embalagem com 3,500 kg

FIBERSYSTEM EV MORTAR COAT 800 – A:  
Embalagem com 3,500 kg  
FIBERSYSTEM EV MORTAR COAT 800 – C:  
Embalagem com 9,000 kg

FIBERSYSTEM EV SATURANTE 800 – A:  
Embalagem com 3,500 kg

TECIDO DE VIDRO 600 GR/M<sup>2</sup>

MANTA DE VIDRO 450 GR/M<sup>2</sup>

VÉU DE POLIÉSTER 33 GR/M<sup>2</sup>

FIBERSYSTEM EV 801 – A:  
Embalagem com 3,500 kg

PERÓXIDO DE MEK:  
Embalagens com 1,000 e 5,000 kg

FIBERSYSTEM MORTAR COAT VERTICAL (opcional)  
Embalagens com 0,270 kg.

Miaki Revestimentos  
Rua Atenas, 369  
Chácara Guanabara  
Guararema/SP  
08900-000

Contato  
Tel: 11 2164-4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)

O FIBERSYSTEM MORTAR COAT VERTICAL deve ser utilizado para complementar o kit de MORTAR COAT, somente nas áreas verticais, a fim de proporcionar aplicação vertical, sem que ocorra escorrimento da massa.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>Resistência a Compressão</b> (ASTM C-579)	10.000 psi (704 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>Resistência a Tração</b> (ASTM D-307)	3.000 psi (211 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>Resistência a Flexão</b> (ASTM C-580)	12.000 psi (843 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>Dureza</b> (Durômetro Shore D) (ASTM D-2240)	85 - 90
<b>Força de ancoragem</b> (ASTM D-4541)	> 400 psi (28 kgf/cm <sup>2</sup> ) (100% falha do concreto)
<b>Resistência a abrasão</b> (ASTM D-4060, CS-17)	0,07 gr (máximo)
<b>Coefficiente linear de expansão térmica</b> (ASTM C-531)	2.2 x 10 <sup>-5</sup> in./in.°C
<b>Cor</b>	Cinza

**Nota:** As propriedades físicas acima foram obtidas de acordo com os padrões referenciados. Amostras ensaiadas a partir do sistema atual, foram utilizadas nos testes.

**CONSUMO****FIBERSYSTEM EV PRIMER 800**0,250 – 0,350 kg/m<sup>2</sup>**FIBERSYSTEM EV MORTAR COAT 800 (A+C)**1,800 – 2,200 kg/m<sup>2</sup>**TECIDO DE VIDRO 600 GR/M<sup>2</sup>**0,600 – 0,700 kg/m<sup>2</sup>**MANTA DE VIDRO 450 GR/M<sup>2</sup>**0,450 – 0,550 kg/m<sup>2</sup>**VÉU DE POLIÉSTER 33 GR/M<sup>2</sup>**1,000 – 1,200 m<sup>2</sup>**FIBERSYSTEM EV SATURANTE 800**1,750 – 2,200 kg/m<sup>2</sup> (Para as camadas de tecido de vidro, mantas de vidro e véus)**FIBERSYSTEM EV 801**0,300 – 0,400 kg/m<sup>2</sup>**ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE**

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser totalmente protegidos da incidência da luz do sol, durante o período de armazenagem.

Quando armazenados nos recipientes originais (e lacrados) em local adequado, o prazo de validade é de 6 meses.

**PREPARO DO SUBSTRATO**

O preparo adequado do substrato é fundamental para garantir a perfeita ancoragem do sistema.

O substrato deve estar limpo, seco e livre de cera, óleo, gordura, sujeira, materiais soltos ou estranhos. Partículas de cimento soltas e não aderidas, devem ser removidas por meios mecânicos, isto é, jateamento abrasivo ou escarificação efetuada através de poltrizes, lixadeiras ou enceradeiras com discos abrasivos. Outros contaminantes devem ser removidos com a utilização de produtos de limpeza apropriados da Linha Procleaner e enxaguar com água limpa. A superfície deve mostrar porosidade aberta por toda parte e ter uma textura rugosa, a fim de garantir a absorção adequada do primer. Para recomendações adicionais, informações sobre o preparo do substrato, por favor entrar em contato com o Departamento técnico Miaki.

**IMPORTANTE!****LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO**

Antes de misturar e aplicar qualquer um dos produtos, certificar se as condições ambientais são apropriadas para aplicação. Para melhores condições de trabalho, a temperatura do substrato deve estar entre 15°C e 27°C.

Medir a temperatura da superfície com um termômetro infravermelho. As áreas demasiadamente frias devem ter a temperatura equalizada, para que fique

**Miaki Revestimentos**  
Rua Atenas, 369  
Chácara Guanabara  
Guararema/SP  
08900-000

**Contato**  
Tel: 11 2164-4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)

acima de 15 °C. Isso permitirá que os produtos atinjam a cura apropriada. Além disso, um substrato frio aumenta significativamente a viscosidade dos produtos, dificultando sua aplicação. Áreas sob luz solar direta devem ser protegidas da ação direta do sol, ou serem trabalhadas durante a noite. Um substrato morno (15 °C a 27 °C) ajuda na trabalhabilidade do material; no entanto, um substrato quente (27°C a 37°C) ou um substrato com incidência direta do sol reduzirá o pot life do material, acelerando em demasia o gel time durante as aplicações.

### **GUIA DE APLICAÇÃO**

#### **FIBERSYSTEM EV PRIMER 800**

Aspirar a superfície e certificar-se que o substrato está seco. O uso de Primer é necessário em todas as aplicações do **FIBERSYSTEM 880**. Isso garante o máximo desempenho do produto.

**Nota:** O Primer não pode estar seco durante a aplicação do MORTAR COAT.

#### **FIBERSYSTEM EV MORTAR COAT 800**

Após o primer ter sido aplicado e ainda estar em processo de cura, pré-misturar a Parte A e o peróxido de mek num balde. Utilizar misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) e misturar por 1 minuto. Em seguida, adicionar gradualmente a Parte C do mortar coat enquanto mistura, por 2 minutos adicionais. A mistura estará completa quando não houver grumos. Despejar o material no substrato de maneira uniforme e espalhar com uma desempenadeira ou serra dentada (PT-2). O material deverá apresentar um acabamento uniforme. Utilizar um rolo quebra bolhas para uniformizar a massa e para que uma camada de resina aflore para a superfície.

#### **TECIDO DE VIDRO**

Após a cura da camada de mortar coat, o tecido de vidro poderá ser aplicado. Misture a Parte A do FIBERSYSTEM EV SATURANTE 800 e a respectiva quantidade

de peróxido de mek num balde. Utilize misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) e misture por 1 minuto. Despeje o material sobre a superfície do mortar coat e espalhe com o auxílio de rolo de lã de pelo médio (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação), respeitando o consumo indicado. Com o saturante obrigatoriamente em estado líquido, posicione o tecido de vidro uniformemente. Utilize o auxílio do rolete metálico de estrias, para uniformizar a superfície do tecido, eliminando rugas e bolhas de toda a área. Após o posicionamento e a regularização do tecido de vidro, aplique uma nova camada de saturante, para que a saturação do tecido esteja completa.

#### **MANTA DE VIDRO**

Após a cura da camada de tecido de vidro, a manta de vidro poderá ser aplicada.

Misture a Parte A do FIBERSYSTEM EV SATURANTE 800 e a respectiva quantidade de peróxido de mek num balde. Utilize misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) e misture por 1 minuto. Despeje o material sobre a superfície do tecido de vidro e espalhe com o auxílio de rolo de lã de pelo médio (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação), respeitando o consumo indicado. Com o saturante obrigatoriamente em estado líquido, posicione a manta de vidro uniformemente. Utilize o auxílio do rolete metálico de estrias, para uniformizar a superfície da manta, eliminando rugas e bolhas de toda a área. Após o posicionamento e a regularização da manta de vidro, aplique uma nova camada de saturante, para que a saturação da manta esteja completa.

Assim que a cura da camada de manta de vidro esteja completa e permita caminhar sobre ela, deve-se repetir o procedimento acima, aplicando a segunda camada de manta de vidro.

#### **VÉU SINTÉTICO**

Após a cura da camada de manta de vidro, o véu sintético poderá ser aplicado.

Misture a Parte A do FIBERSYSTEM EV SATURANTE 800 e a respectiva quantidade de peróxido de mek num balde. Utilize

misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) e misture por 1 minuto. Despeje o material sobre a superfície da manta de vidro e espalhe com o auxílio de rolo de lã de pelo médio (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação), respeitando o consumo indicado. Com o saturante obrigatoriamente em estado líquido, posicione o véu uniformemente. Utilize o auxílio do rolete metálico de estrias, para uniformizar a superfície do véu, eliminando rugas e bolhas de toda a área. Após o posicionamento e a regularização do véu, aplique uma nova camada de saturante, para que a saturação do véu esteja completa.

Assim que a cura da camada de véu esteja completa e permita caminhar sobre ela, deve-se repetir o procedimento acima, aplicando a segunda camada de véu sintético.

#### **FIBERSYSTEM EV 801**

Após a camada de véu e saturante, estiver devidamente curada, efetue levemente um lixamento, principalmente nas áreas onde existirem protuberâncias. Aspire a área por completo. Misture a Parte A do Fibersystem Ev 801 e a respectiva quantidade de peróxido de mek em um balde, em seguida um misturador com haste helicoidal com baixa velocidade (400-600 rpm) deve ser utilizado na mistura que deve ser feita por 1 minuto. Coloque o material sobre a camada de véu saturada e espalhe cuidadosamente com desempenadeira ou rodo de borracha. A aplicação deve ser regularizada com o auxílio de rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação). Para superfícies verticais, despeje o material em bandejas para pintura ou por igual ao longo da base da parede, e efetue a aplicação com rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação).

#### **TEMPO DE CURA**

A superfície do **FIBERSYSTEM 880** estará livre de tack em torno de 6 horas a 25°C. A área revestida pode ser disponibilizada para operação, após 24 horas a 25 °C. A resistência química total do sistema é obtida após 7 (sete) dias de cura da camada final.

#### **RECOMENDAÇÕES**

- Aplicar somente em substratos limpos, sólidos, secos e adequadamente preparados.
- As temperaturas indicadas devem ser respeitadas, a fim de garantir aplicação perfeita e com tempo de cura entre as camadas dentro das especificações técnicas.
- Os tempos de aplicação e cura dependem de condições ambientais. Por favor, consulte o Departamento Técnico se as condições não estiverem dentro das diretrizes recomendadas.

#### **PRECAUÇÕES**

O uso de Procleaner TA é recomendado para a limpeza de ferramentas utilizadas nas aplicações. Usar este produto apenas em estrita conformidade com os procedimentos de segurança recomendados pelo fabricante. O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

#### **NOTAS**

Fichas de Informações Sobre Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico.

Informações mais abrangentes sobre resistência química, estão disponíveis no guia de resistência química.

#### **NOTA LEGAL**

As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da

**Miaki Revestimentos**  
Rua Atenas, 369  
Chácara Guanabara  
Guararema/SP  
08900-000

**Contato**  
Tel: 11 2164-4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)

comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

**Miaki Revestimentos**  
Rua Atenas, 369  
Chácara Guanabara  
Guararema/SP  
08900-000

**Contato**  
Tel: 11 2164-4300  
vendas@miaki.com.br

[www.miaki.com.br](http://www.miaki.com.br)