

DESCRIÇÃO

FIBERSYSTEM EV 801 GF INCOLOR é um acabamento (Top Coat) éster vinílico altamente reticulado com elevada densidade de crosslink. Sua formulação possui a tecnologia Glass Flake (flocos de vidro) com partículas de 5 a 9 microns, que proporciona permeabilidade superior contra agentes químicos (gases e líquidos).

FIBERSYSTEM EV 801 GF INCOLOR é formulado para resistir a uma ampla variedade de produtos químicos, incluindo produtos inorgânicos fortes, ácidos, bases, solventes e ácidos inorgânicos de moderados a fortes. Por favor, consulte o guia de resistência química, que lista as recomendações e concentrações dos agentes químicos e suas respectivas temperaturas de trabalho.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidade (Parte A)	1.170 gr/cm ³
Sólidos por peso	94,00%
Gel Time (25 °C)	07 - 12 min
Tempo de secagem ao toque (25 °C) (Tack Free)	3 a 4 horas
Liberação para uso	Tráfego leve: 16 h Tráfego normal: 24 h
Cura final	7 dias
Resistência Térmica	60 °C Contínua 83 °C Intermitente
Resistência a abrasão (perda de peso em 1000 ciclos – Taber Abrasion CS-17 Wheel)	0,12 gr
Flamabilidade do filme seco	Auto extingüível
Coeficiente de atrito	0,34μ (DIN 18032)
Resistência ao escorregamento	R-10 (DIN 51130)

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

FIBERSYSTEM EV 801 GF INCOLOR – A = 3,500 kg.

PERÓXIDO DE MEK – 0,07 kg. *

* Peróxido de MEK é fornecido em embalagens de 1,000 kg.

CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 0,110 a 0,130 kg/m²

Rendimento: 26,9 a 31,8 m² por galão/demão.

(espessura de 95 a 110 microns DFT (Dry Film Thickness))

MISTURA DOS COMPONENTES

Separar o material correspondente à área a ser aplicada.

Em um balde limpo, adicionar o **FIBERSYSTEM EV 801 GF INCOLOR**. Adicione o Peróxido de MEK (2%) e homogenize em baixa rotação por 30 segundos.

Deposite o material na superfície a ser revestida e espalhe cuidadosamente. A aplicação deve ser regularizada com o auxílio de rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação). Para superfícies verticais, despeje o material em bandejas para pintura ou espalhe por igual ao longo da base da parede, e efetue a aplicação com rolo de lã de espessura média (rolos para epóxi são indicados para esta aplicação).

TEMPO DE CURA

Prazos para liberação de uso

Utilização de Área	Mín. 16 horas
--------------------	---------------

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 6 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato do produto com a pele, lave a área afetada com água e sabão.
- Utilize com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados nas condições indicadas.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guarema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br